
0,065
0,060
0,055
0,050
0,045
0,040
0,035
0,030
K-value [W/m.K]
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Densiteit / Densité (kg/m³)
TR 312
TI 312
TI 112
TM 415
13Kg/m³
λ 0,040
TI 140U
TP 116
TM 400
15Kg/m³
λ 0,037
TI 416
TP 416
16Kg/m³
λ 0,037
Indupan
TI 100
17Kg/m³
λ 0,036
CAVITEC
TI 135 U
22Kg/m³
λ 0,035
TPT 01
55 > 70 Kg/m³
λ 0,035
TP 435B
TP 435
TP 440
TI 415
TI 120
TP 120 A
Indurol
24Kg/m³
λ 0,034
TP 832 B
TP 832
32Kg/m³
λ 0,032