

# Rubiomonocoat SUNPRIMER COLOR

## OMSCHRIJVING:

**Rubio Monocoat Sunprimer Color** garandeert een diepe penetratie van de kleurpigmenten dankzij nanotechnologie. Deze primer beschermt het hout tegen verkleuring door UV-stralen, en verhindert de groei van mossen en schimmels. Wordt toegepast als voorbereiding van een behandeling met RMC Decking-Oil 2C of RMC Siding-Oil. Watergebaseerd. Beschermt het hout tegen vergeling. Beschermt tegen de ontbinding van de lignine. Nota: de niet-gepigmenteerde RMC Sunprimer Color (transparant) biedt minder bescherming tegen verkleuring dan de gepigmenteerde versies.

## TOEPASSING:

1. Schuur het hout tot de gewenste gradatie.
2. Maak de vloer vet- en stofvrij.
3. Breng Rubio Monocoat Sunprimer Color aan met een spuit, RMC-borstel, rol of doek.
4. Laat de oppervlakte drogen.
5. Werk af met RMC DeckingOil 2C of RMC Siding Oil.

## KLEUREN:

**RMC Sunprimer Color voor RMC Siding Oil** = kleuren van het RMC Siding-Oil gamma.

**RMC Sunprimer Color voor RMC Decking Oil 2C** = kleuren volgens het houttype.

## VERBRUIK:

Het verbruik van de RMC Sunprimer Color varieert volgens onderstaande parameters:

1. De dichtheid van het hout: hoe zachter het hout, des te hoger het verbruik.
2. Vochtgehalte van het hout: het hout moet droog zijn. Niet toepassen op hout waarvan het vochtgehalte hoger is dan 12%.
3. Omgevingstemperatuur: deze moet tussen de 15 °C en 27 °C liggen, met een relatieve (lucht)vochtigheid van minder dan 80%. Niet toepassen in volle zon of bij hoge temperaturen.
4. De voorbereiding: de wijze waarop het hout geschuurd, geborsteld of geschaafd werd heeft invloed op het verbruik.

RMC Sunprimer Color:

Bepaling van het verbruik: het hout moet volledig verzadigd worden met de RMC Sunprimer Color. De aangegeven hoeveelheden niet overschrijden.

Indicatieve verbruiken

**RMC Sunprimer Color: Nieuw hout**

Exotische en harde houtsoorten: 1 l = +/- 20 - 35m2  
(+/- 30 - 50 g/m2)

Harshoudende en zachte houtsoorten: 1 l = +/- 15 - 20m2  
(+/- 50 - 60 g/m2)

UW VERDELER:

**AANSPRAKELIJKHEID:** Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.



Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.

Datum TDS: 22/06/10

**MUYLLE FACON**



**MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.**

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muyllifacon.be - [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

**RMC Sunprimer Color: Renovatie of na het gebruik van de RMC Exterior Wood Cleaner**

De renovatie dient te gebeuren volgens de regels van de kunst en volgens de gebruiksaanwijzingen van Rubio Monocoat.

Exotische en harde houtsoorten : 1 l = +/- 15 - 25m2  
(+/- 40 - 60 g/m2)

Harshoudende en zachte houtsoorten : 1 l = +/- 10 - 15m2  
(+/- 60 - 100 g/m2)

*Deze verbruiken zijn louter indicatief. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.*

## TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Fysische vorm: vloeistof

pH: 6 - 8 (bij 20°C)

Geur: specifiek

Densiteit: 1,025 kg/l

Lage viscositeit: (< 50 mPa.s bij 15°C, Brookfield RVT)

## OPSLAG:

Het product kan gedurende 12 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking.

Vorstvrij bewaren.

## VERPAKKING:

1 - 5 - 25 liter bus.

