

# Rubiomonocoat OIL PLUS 2C

## BESCHERMT EN KLEURT UW HOUT IN ÉÉN LAAG.

### OMSCHRIJVING:

**Rubio Monocoat Oil Plus 2C** is een 2-componenten systeem voor parket, bestaande uit **RMC Oil Plus (A)** en **RMC Accelerator (B)**. Uiterst geschikt voor het behandelen van binnentoepassingen die een snelle droging en beloopbaarheid vereisen. Dit product is eveneens uiterst geschikt voor industriële toepassingen, zowel met oxidatieve als met UV-lijnen.

### SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN:

- 100% VOC-vrij!
- Respecteert de typische 'look and feel' van het hout
- Minimaal verbruik - 1 liter per 30 à 50 m<sup>2</sup>
- Geen aanzetten, noch overlappingsen
- Eenvoudig in onderhoud
- Niet watergebaseerd
- Kan op alle houtsoorten toegepast worden, zowel voor meubels als voor vloeren (massief hout, fineerhout, MDF, enz)
- Zeer goede slijtvastheid
- Waterbestendig, dus heel geschikt voor toepassingen in keukens en badkamers
- Hittebestendig
- Snelle doorharding

### GEBRUIKSAANWIJZING:

- 01 Schuren volgens de regels der kunst. Naschuren met slijpnet 80 of 100. Bij renovatie van oude vloeren moeten voormalige behandelingen (vernis,olie, waxen...) volledig verwijderd worden.
- 02 De vloer stofzuigen.
- 03 De vloer reinigen met een doek bevochtigd met **RMC Cleaner** en laten drogen tot de vloer opnieuw zijn oorspronkelijk aspect bekomt. Droogtijd 15 min tot 1 uur afhankelijk van de benutting.
- 04 Het systeem wordt in een mengvorm van 3:1 gebruikt. Giet de helft van de **RMC Oil Plus (A)** in een ruime emmer. Voeg de helft van de **RMC Accelerator (B)** toe aan de resterende helft van de olie in het blik. Sluit het deksel. Goed schudden. Voeg de voorgemengde hoeveelheid bij de **RMC Oil Plus** in de emmer. Omroeren tot een homogene massa. Breng de **RMC Oil Plus 2C** aan met een katoendoek, borstel of een trekker met vacht.
- 05 Na het inwrijven en gelijkmatig verspreiden (minstens 1 minuut laten inwerken) wordt binnen de 15 à 20 minuten de vloer afgewreven tot deze bijna droog aanvoelt: manueel met katoendoek of met boenmachine voorzien van katoendoek of witte pad (pad moet voldoende absorberend vermogen

hebben). Werk zoveel mogelijk in de richting van het hout. Om het overtollige product af te wrijven loopt men op de reeds behandelde zones. De ontstane voetstappen in die zone, worden verwijderd met het afwrijven. De behandelde zones niet groter nemen zodat men deze binnen de 15 à 20 min kan afwrijven.

- 06 De vloer is beloopbaar na 24-36 u. De eerste week moet de vloer onderhouden worden met een stofwisser met een droge doek. Na die week kan de vloer onderhouden worden met water en Monocoat Soap. Zie infoblad "Onderhoud en Renovatie".

### VERBRUIK:

30-50 m<sup>2</sup>/l, afhankelijk van houtsoort, schuur- en aanbrengmethode. **RMC Oil Plus 2C** is na het mengen minimum 6 uur verwerkbaar (afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid).

### INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN:

Voor de toepassingen voor oxidatieve en UV-droging: zie technische fiche.

De gebruikte materialen kunnen gereinigd worden met **Rubio Monocoat Cleaner**.

### TECHNISCHE KENMERKEN:

#### RMC Oil Plus 2C (A)

Fysische toestand bij 20°C: vloeibaar

Geur: natuurlijke olie

Kleur: transparant

#### RMC Accelerator (B)

Fysische toestand bij 20°C: vloeibaar

Kleur: kleurloos tot lichtgeel

Geur: geurloos

Vlampunt: >160°C (gesloten)

### VERPAKKING:

Duoblik van 1,3 l: 1 l **RMC Oil Plus** en 0,3 l **RMC Accelerator**.

Duoblik van 3,5 l: 2,750 l **RMC Oil Plus** en 0,750 l **RMC Accelerator**.

### OPSLAG:

Het product kan gedurende 12 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking.

### LET OP:

Het product mag in geen enkel geval worden verdund! Doeken die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden, en dienen dus na gebruik te worden ondergedompeld in water.

UW VERDELER:

Deze richtlijnen zijn het resultaat van onze eigen testen en ervaringen en worden ter goeder trouw meegedeeld. Aangezien we geen controle hebben over de omstandigheden van individuele toepassingen, kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten en mogelijke schade ten gevolge van verkeerd of ongeschikt gebruik.

Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.

**MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.**

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)  
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823  
info@muyllefacon.be - [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

