

# Rubio monocoat OIL PLUS

## HARDWAX-OLIE

## BESCHERMT EN KLEURT UW HOUT IN ÉÉN LAAG.



### SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN EN WERKING VAN HET PRODUCT:

Door zijn unieke technologische eigenschappen zal Rubio Monocoat Oil Plus – in tegenstelling tot de traditionele hardwax-oliën - een moleculaire binding aangaan met de houtvezels, waardoor men een zeer duurzame bescherming verkrijgt. Tijdens het aanbrengen zal Rubio Monocoat Oil Plus zich onmiddellijk verankeren in de bovenste microns van het oppervlak. Deze houtvezels kunnen maar een bepaalde hoeveelheid olie binden, met als gevolg dat de ongebonden olie zich niet kan vastzetten.

Het overtollige product kan eenvoudig worden verwijderd.

### RENOVATIE:

Deze behandeling wordt toegepast wanneer krassen of brandvlekken gemaakt werden of wanneer de behandelde vloer (al dan niet lokaal) te sterke slijtage vertoont. Tijdens lokale behandelingen zullen enkel de door beschadiging vrijgekomen vezels zich binden met de nieuwe olie. Raadpleeg onze brochure onderhoud en renovatie.

NOTA - Tropische houtsoorten met RMC Oil Plus 2C behandelen!

### DROOGTIJD:

Zorg voor voldoende ventilatie. Na een droogtijd van 24 tot 36 uur kan het oppervlak opnieuw belopen worden

Plaatsen die extreem intensief belopen worden, beschermt men bij voorkeur gedurende +/- 1 week af met een ademend materiaal, en dit vanaf 48 uur na het aanbrengen van Rubio Monocoat Oil Plus.

### ONDERHOUD:

Na een behandeling met Rubio Monocoat Oil Plus duurt het in het totaal 3 weken vooraleer de vloer volledig doorgehard is. We raden aan om tijdens de eerste week enkel te reinigen met een stofzuiger of met een stofwisser voorzien van een droge doek. Gebruik GEEN vochtige doekjes! Tijdens de tweede week kan eventueel voorzichtig met een in zuiver water gedrenkte en goed uitgewrongen dweil schoongemaakt worden. Na 3 weken kan men het onderhoud starten met de onderhoudsproducten uit het Rubio Monocoat-gamma. Geen voedende zepen gebruiken die olie of silicone bevatten. Raadpleeg onze brochure onderhoud en renovatie.

### VEILIGHEID:

Rubio Monocoat Oil Plus is een niet-gevaarlijk en milieuvriendelijk product. Raadpleeg onze veiligheidsfiche voor de specificaties.

### VERVOER:

Geen specifieke maatregelen te nemen zowel bij weg, zee- als luchttransport.

### GEBRUIKSAANWIJZING:

Raadpleeg onze uitgebreide gebruiksaanwijzing.

### VERBRUIK:

1 liter / 30 à 50 m<sup>2</sup>.

Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)  
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823  
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

- 100% VOC-vrij!
- Respecteert de typische 'look and feel' van het hout
- Minimaal verbruik - 1 liter per 30 à 50 m<sup>2</sup>
- Geen aanzetten, noch overlappingsen.
- 40 standaardkleuren
- Eenvoudig in onderhoud
- Niet watergebaseerd
- Kan op alle houtsoorten toegepast worden, zowel voor meubels als voor vloeren (massief hout, fineerhout, MDF, enz...)
- Zeer goede slijtvastheid
- Waterbestendig, dus heel geschikt voor toepassingen in keukens en badkamers.
- Hittebestendig

### TECHNISCHE KENMERKEN:

Basis: mengeling van natuurlijke oliën en hardwaxen

Kleur: 40 standaardkleuren

Consistentie: vloeibaar

Flampunt cc (astm d93): > 102°C (Pensky Martens)

Vaste stofgehalte: > 90%

Densiteit: Pure: 0.93 g/cm<sup>3</sup> - kleuren: variert van 1 tot 1.4 g/cm<sup>3</sup>

VOC-vrij: 0 g/l (2004/42/CE,1999/13/CE)

Weerstand tegen waterbelasting (NEN-EN 13442): geen visuele of voelbare veranderingen.

Weerstand tegen slijtage (NEN 2072 – Taber Abraser en CS 17 schuurwieljes): sterke indringing basantol vloeistof pas na 800 à 1000 omwentelingen.

Hittebestendigheid: tot 100 °C

### OPSLAG:

Het product kan gedurende 24 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking.

### VERPAKKING:

0,20 ml - 100 ml - 0,5 liter - 1 liter - 2,5 liter en 5 liter - in blik.

### OPGEPAST:

Het product mag in geen enkel geval worden verdund!  
Doeken die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden, en dienen dus na gebruik te worden ondergedompeld in water.

UW VERDELER:

Deze richtlijnen zijn het resultaat van onze eigen testen en ervaringen en worden ter goeder trouw meegedeeld. Aangezien we geen controle hebben over de omstandigheden van individuele toepassingen, kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten en mogelijke schade ten gevolge van verkeerd of ongeschikt gebruik.

